

SOPRALENE 250 SABLÉ
SOPRALENE 250 GR
SOPRALENE FLAM 250

SOPRALENE FLAM 250 GR
SOPRALENE MAMMOUTH GR
SOPRALENE MAMMOUTH 5 mm GR

DESCRIPTION

Les membranes **SOPRALENE 250** sont constituées d'une armature en polyester non-tissé et de bitume modifié SBS. Les membranes de finition **SOPRALENE** sont aussi disponibles en version FR pour une meilleure résistance au feu.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LA POSE ET LES SYSTÈMES, VEUILLEZ CONSULTER LE CAHIER DE DEVIS.

PROPRIÉTÉS

(Selon CAN/CGSB-37.56-M, 9^{ème} ébauche)

Propriétés	SOPRALENE					
	250 SABLÉ	250 GR	FLAM 250	FLAM 250 GR	MAMMOUTH GR	MAMMOUTH 5 mm GR
Épaisseur	4 mm				4,5 mm	5 mm
Conditionnement	8 x 1 m					
Poids	41 kg	38 kg			45 kg	49 kg
Face supérieure	Sable	Granules	Film	Granules		
Sous-face	Sable		Film plastique thermofusible			
Armature	Polyester non tissé					
Stockage	Debout sur palette					
Méthode d'installation	Au bitume chaud		Soudée au chalumeau			
Résistance à la déformation, L/T	10 / 10 kN/m					
Résistance à la traction, L/T	17 / 16 kN/m					
Allongement à la rupture, L/T	60 / 65 %					
Résistance à la déchirure	75 N					
Résistance au poinçonnement	420 N					
Stabilité dimensionnelle, L/T	-0,8 / -0,2 %					
Résistance au fluage	105 °C		110 °C			
Souplesse à froid*	-30 °C					
Adhérence des joints						
- initial			27,0 kN/m			
- 5 jours à 50 °C			27,0 kN/m			
- 14 jours à 70 °C			27,0 kN/m			

* Initial et après vieillissement de 90 jours à 70 °C.
 (Valeurs nominales)